

Allumine AGM

ALLUMINE MICRONIZZATE

Analisi chimica:	%
SiO₂	0.10
Al₂O₃	98.80
Na₂O	0.37
K₂O	-
CaO	0.03
MgO	-
TiO₂	-
Fe₂O₃	0.035
ZrO₂	-
B.e.t. (m²/gr):	9-16

Granulometrie disponibili:

Nome Prodotto	Granulometria
AGM 27	D₅₀ μm = 3-5 D₉₅ μm < 29
AGM 35	D₅₀ μm = 4-6 D₉₅ μm < 37
AGM	D₅₀ μm = 7 D₉₅ μm < 45
AGM 50	D₅₀ μm = 6-8 D₉₅ μm < 52
AGM 71	D₅₀ μm = 16-18 D₉₅ μm < 74
AGM 91	D₅₀ μm = 19-21 D₉₅ μm < 95

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.