

CT 700

ALLUMINA CALCINATA

Analisi chimica:	%
SiO₂	0.01
Al₂O₃	99.70
Na₂O	0.12
K₂O	-
CaO	0.03
MgO	-
TiO₂	-
Fe₂O₃	0.02
ZrO₂	-
P.F.	0.05
B.e.t. (m²/gr)	0.65
Granulometria:	
> 63 μm	70.0

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.