

SC 13

ALLUMINA CALCINATA

Analisi chimica:		%
	SiO₂	0.01
	Al₂O₃	99.30
	Na₂O	0.30
	K₂O	-
	CaO	-
	MgO	-
	TiO₂	-
	Fe₂O₃	0.03
	ZrO₂	-
	P.F.	0.20
	B.e.t. (m²/gr)	12.5
Granulometria:	D₅₀ μm	85.9

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.