

M 10-03

ARGILLA

Analisi chimica (sul cotto): %

SiO₂	63.50
Al₂O₃	29.80
Na₂O	0.10
CaO	0.20
MgO	0.40
TiO₂	1.40
Fe₂O₃	1.30
K₂O	3.30
P.F.	7.90

AA % (1200°C): **0.40**

Ritiro % (1200°C): **9.30**

Granulometria: **0-3 cm**

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.