

M 21-03

ARGILLA

Analisi chimica (sul cotto): %

SiO₂	74.90
Al₂O₃	20.30
Na₂O	0.20
CaO	0.20
MgO	0.30
TiO₂	1.90
Fe₂O₃	0.50
K₂O	1.70
P.F.	5.30

AA % (1200°C): **3.50**

Ritiro % (1200°C): **4.60**

Granulometria: **0-3 cm**

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.