

## **AR 35**

### **ARGILLA CAOLINITICO-ILLITICA**

<b>Analisi chimica:</b>	<b>%</b>
<b>SiO<sub>2</sub></b>	<b>72.30</b>
<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>18.00</b>
<b>Na<sub>2</sub>O</b>	<b>0.30</b>
<b>K<sub>2</sub>O</b>	<b>1.70</b>
<b>CaO</b>	<b>0.20</b>
<b>MgO</b>	<b>0.30</b>
<b>TiO<sub>2</sub></b>	<b>1.50</b>
<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>0.90</b>
<b>ZrO<sub>2</sub></b>	<b>-</b>
<b>P.F.</b>	<b>4.60</b>

**Granulometria: 0-3 cm**

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.