



Parametri chimici:

Al ₂ O ₃	20.00 %
SiO ₂	73.00 %
K ₂ O	2.50 %
TiO ₂	0.15 %
Fe ₂ O ₃	0.30 %

Typical value

Parametri fisici:

Granulometria:

>45µm 15 %

Bianchezza (1280 °C):

Min. 82

Applicazioni:

- Pavimenti e rivestimenti ceramici
- Maiolica e stoviglieria
- Cemento bianco
- Refrattari
- Depurazione acque

Fornibile in big bags e rinfuso su camion ribaltabile con umidità del 16%.