

## **CHROM R**

**OSSIDO DI CROMO**

**Analisi chimica:**

**%**

<b>SiO<sub>2</sub></b>	<b>4.50</b>
<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>2.00</b>
<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>0,50</b>
<b>MgO</b>	<b>0.15</b>
<b>CaO</b>	<b>1.50</b>
<b>Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>87.00</b>

**Granulometria:**

<b>&gt; 500 µm</b>	<b>2.3</b>
<b>&gt; 315 µm</b>	<b>18.5</b>
<b>&gt; 250 µm</b>	<b>32.5</b>
<b>&gt; 200 µm</b>	<b>23.6</b>
<b>&lt; 125 µm</b>	<b>19.3</b>
<b>&gt; 100 µm</b>	<b>3.6</b>

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.