



ALLUMINE

CALCINATE

18/02/2008

Typical value	SC 0	SC 13
Al ₂ O ₃ (%)	99.00	99.30
Na ₂ O (%)	0.40	0.30
Fe ₂ O ₃ (%)	0.02	0.02
SiO ₂ (%)	0.01	0.01
BET (m ² /gr)	70	12.5
D ₅₀ (µm)	85	86

Applicazione	fritte refrattari	smalti
--------------	----------------------	--------

Allumine calcinate di diversa reattività prodotte nello stabilimento Alcoa di San Ciprian caratterizzate da bassi valori di impurezze.

Fornibili in sacchi da 25 kg, in big bags, o rinfuse in cisterna.