



ALLUMINE

MICRONIZZATE

18/02/2008

Typical value

	CT3000 SG	CT800 SG	PG Feinst	CT10 SG	HVA FG
Al ₂ O ₃ (%)	99.60	99.70	98.50	99.00	99.70
Na ₂ O (%)	0.10	0.11	0.40	0.40	0.10
SiO ₂ (%)	0.01	0.02	0.06	0.04	0.01
BET (m ² /gr)	7.5	1.2	67	16	0.6
D ₅₀ (µm)	0.6	3.4	3.2	3.5	5.0
>20 µm (%)	-	0.5	1.0	1.5	8.0

Applicazione	serigrafie	smalti serigrafie	coloranti	coloranti	smalti serigrafie
---------------------	------------	----------------------	-----------	-----------	----------------------

Allumine fini di diversa reattività prodotte nello stabilimento Almatis di Ludwigshafen caratterizzate da elevata purezza. Fornibili in sacchi da 25 kg.