



AGM

ALLUMINE MICRONIZZATE

Parametri chimici:

Al_2O_3	98.80 %
SiO_2	0.10 %
Na_2O	0.37 %
Fe_2O_3	0.035 %
CaO	0.03 %

Typical value	AGM 27	AGM 35	AGM	AGM 50
BET (m^2/gr)	9-16	9-16	9-16	16
D_{50} (μm)	3-5	4-6	7	6-8
D_{95} (μm)	26-28	32-36	<45	49-51

Allumina adatta alla preparazione di engobbi e smalti mat per la sua capacità opacizzante.

Utilizzate nel settore degli abrasivi

Disponibile in quattro differenti granulometrie.

Fornibile in sacchi da 20 kg e big bags da 720 kg.