

W 6

BENTONITE ATTIVATA SODICA

Analisi chimica:		%
	SiO₂	71.30
	Al₂O₃	16.00
	Na₂O	1.30
	K₂O	1.20
	CaO	1.50
	MgO	2.00
	TiO₂	0.10
	Fe₂O₃	1.40
	ZrO₂	-
	P.F.	5.0
Granulometria:	> 63 μm	2.0

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.