

## **W 6/W**

### **BENTONITE ATTIVATA SODICA**

<b>Analisi chimica:</b>		<b>%</b>
	<b>SiO<sub>2</sub></b>	<b>71.50</b>
	<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>14.50</b>
	<b>Na<sub>2</sub>O</b>	<b>1.25</b>
	<b>K<sub>2</sub>O</b>	<b>2.00</b>
	<b>CaO</b>	<b>1.15</b>
	<b>MgO</b>	<b>4.05</b>
	<b>TiO<sub>2</sub></b>	<b>0.15</b>
	<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>1.40</b>
	<b>P.F.</b>	<b>max 12</b>
<b>Granulometria:</b>	<b>&gt; 180 µm</b>	<b>5.5</b>
<b>Indice di rigonfiamento:</b>		<b>10 – 18 ml/2g</b>

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.