

W 8/W

BENTONITE AD ALTA ATTIVAZIONE

Analisi chimica:		%
	SiO₂	71.50
	Al₂O₃	14.50
	Na₂O	2.20
	K₂O	2.00
	CaO	1.20
	MgO	4.00
	TiO₂	0.15
	Fe₂O₃	1.40
	P.F.	max 12
Granulometria:	> 180 µm	5.5
Indice di rigonfiamento:		30 – 35 ml/2g

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.