

JC
CAOLINO

Analisi chimica:		%
	SiO₂	68.80
	Al₂O₃	22.00
	K₂O	2.10
	CaO	0.15
	TiO₂	0.20
	Fe₂O₃	0.35
	P.F.	6.20
Granulometria:	>45 µm	15.0
	Umidità:	14 +/- 2

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.