

B POLVERE

CAOLINO

Analisi chimica:		%
	SiO₂	49.40
	Al₂O₃	36.40
	Na₂O	0.05
	K₂O	0.60
	CaO	0.15
	MgO	0.10
	TiO₂	0.13
	Fe₂O₃	0.45
	ZrO₂	-
	P.F.	12.70
Granulometria:	>45 µm	0.1
	Umidità:	1

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.