



W 6
BENTONITE

18/02/2008

Parametri chimici:

Al ₂ O ₃	16.00 %
Fe ₂ O ₃	1.40 %
CaO	1.50 %
Na ₂ O	1.30 %

Typical value

Parametri fisici:

Granulometria:	
<75 µm	60 %
pH	9.0

E' una bentonite attivata sodica di buon potere sospensivante e legante.

Il contenuto in Fe₂O₃, da considerarsi basso per una bentonite, non influenza negativamente il valore di bianchezza in cotto degli smalti.

Fornibile micronizzata in sacchi da 25 kg.