

S 60
QUARZO

| Analisi chimica: | | % |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|
| | SiO₂ | 99.00 |
| | Al₂O₃ | 0.40 |
| | Na₂O | 0.01 |
| | K₂O | 0.15 |
| | CaO | 0.08 |
| | MgO | 0.01 |
| | TiO₂ | 0.02 |
| | Fe₂O₃ | 0.04 |
| | ZrO₂ | - |
| | P.F. | 0.26 |
| Granulometria: | > 10 µm | 60.0 |
| | > 20 µm | 35.0 |
| | > 45 µm | 3.0 |

Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito.
Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.