

AGM

ALLUMINA CALCINATA

Analisi chimica:		%
	SiO₂	0.10
	Al₂O₃	98.80
	Na₂O	0.37
	K₂O	-
	CaO	0.03
	MgO	-
	TiO₂	-
	Fe₂O₃	0.035
	ZrO₂	-
	B.e.t. (m²/gr)	9-16
Granulometria:	D₅₀ µm	7.0
	D₉₅ µm	<45.0

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.