

SC 13

ALLUMINA CALCINATA

Analisi chimica:	%
SiO ₂	0.007
Al ₂ O ₃	99.30
Na ₂ O	0.37
K ₂ O	-
CaO	0.015
MgO	-
TiO ₂	-
Fe ₂ O ₃	0.015
ZrO ₂	-
P.F.	0.20
B.e.t. (m ² /gr)	12.5
Granulometria:	
D ₅₀ µm	85.0

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.