

WFM-RS FD 50

MULLITE

Analisi chimica:	%
SiO₂	23.50
Al₂O₃	76.00
Na₂O	0.15
K₂O	-
CaO	0.01
MgO	0.01
TiO₂	0.01
Fe₂O₃	0.10

Granulometria: D₅₀= 50-70 μm

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.