

CZ 1-3 mm

ZIRCONIO ALLUMINATO

Analisi chimica tipica:	%
SiO₂	11.20
Al₂O₃	51.50
Na₂O	1.00
K₂O	0.11
CaO	0.12
MgO	0.19
TiO₂	0.01
Fe₂O₃	0.16
ZrO₂	35.30

Granulometria:	1-3 mm
>3.15 mm	7.50%
>2.00 mm	47.00%
>1.00 mm	42.70%
<1.00 mm	2.70%

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.