

W 6

BENTONITE ATTIVATA SODICA

Analisi chimica:	%
SiO₂	74.00
Al₂O₃	13.00
Na₂O	1.30
K₂O	1.30
CaO	2.00
MgO	1.30
TiO₂	0.20
Fe₂O₃	1.60
ZrO₂	-
P.F.	5.2
Ph (5%)	8.9-9.9
Granulometria:	
< 75 µm	58-63
> 180 µm	5-6

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.