

**B 60**  
**FELDSPATO**

<b>Analisi chimica:</b>		<b>%</b>
	<b>SiO<sub>2</sub></b>	<b>68.00</b>
	<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>17.00</b>
	<b>Na<sub>2</sub>O</b>	<b>2.50</b>
	<b>K<sub>2</sub>O</b>	<b>10.50</b>
	<b>CaO</b>	<b>0.50</b>
	<b>MgO</b>	<b>0.06</b>
	<b>TiO<sub>2</sub></b>	<b>0.05</b>
	<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>0.09</b>
	<b>ZrO<sub>2</sub></b>	<b>-</b>
	<b>P.F.</b>	<b>0.45</b>
<b>Granulometria:</b>	<b>&gt;75 µm</b>	<b>2.0</b>

Il presente documento è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni tecniche fornite dal produttore. I dati in esso contenuti indicano le caratteristiche tipiche del prodotto; sono forniti a scopo puramente informativo e non implicano alcuna garanzia da parte di Mineral. Qualora il cliente ritenga necessario richiedere uno o più valori garantiti, Mineral inoltrerà detta richiesta al produttore che si pronuncerà in merito. Una volta concordati i valori, il prodotto verrà garantito per la durata di 1 ANNO come da Voi richiesto.